

Fond Dur S.O.



PERFORMANCES

Sec en 45 minutes



Excellente adhérence



Application aisée



PRÉCONISATION

Primaire à séchage rapide pour toutes utilisations (vitrifications ou mise en cire)



Recommandé pour : bois exotiques, bois résineux



Utilisable avant : BELMONT®, INTENSIV®, BLUMOR®, BLUMOR® TG, SPORT®, ALLROAD®, INITIAL®, CHAMBORD®, ATHLET®, POLY PLUS ou VP P.U.



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le FOND DUR S.O. BLANCHON est un bouche-pores monocomposant pour parquet.
- Le FOND DUR S.O. est destiné à être appliqué avant les vitrificateurs BLANCHON : BELMONT®, INTENSIV®, BLUMOR®, BLUMOR® TG, SPORT®, ALLROAD®, INITIAL®, CHAMBORD®, ATHLET®, POLY PLUS ou VP P.U.
- Le FOND DUR S.O. n'a qu'une faible odeur, pour un meilleur confort d'utilisation.
- Le FOND DUR S.O. constitue un excellent primaire pour une mise en cire.
- D'application aisée, et séchant rapidement, il apporte un gain de temps appréciable.
- Le FOND DUR S.O. est préconisé pour "fixer" la TEINTE À BOIS BLANCHON, le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON ou la TEINTE PARQUET CHÊNE ANTIQUE BLANCHON avant application d'un vitrificateur Aqua-polyuréthane.
- Ses caractéristiques d'adhérence sont grandement appréciées pour un bon accrochage des vitrifications sur les bois exotiques (essences rares, nous consulter).
- Note : le FOND DUR S.O. n'est pas recommandé pour l'utilisation en salle de sports, mais il peut être utilisé sous le SPORT® BLANCHON dans des lieux où l'on recherche une finition antidérapante : maison de retraite, école, ERP, etc.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à vitrifier sera poncé "à blanc" (grain 24 ou 36), affiné au grain 50 ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 100 ou 120 (cf. ANNEXE *, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet).
- Un dépeussierage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants).

Traitement insecticide

- Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAITPLUS® MU).

Mise en teinte

- Les parquets poncés (bois "mis à nu") peuvent être teintés avec l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON, la TEINTE À BOIS spéciale parqueteurs (tons bois, tons couleurs ou tons pastels), le VIEILLISSEUR BOIS (nuances positives) ou la TEINTE PARQUET CHÊNE ANTIQUE.
- IMPORTANT : l'utilisation du FOND DUR S.O. est indispensable pour "bloquer" la TEINTE À BOIS, le VIEILLISSEUR BOIS ou la TEINTE PARQUET CHÊNE ANTIQUE avant l'application d'un vitrificateur en phase aqueuse ou de l'HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT BLANCHON. Elle est inutile avant l'application d'un vitrificateur traditionnel (en phase solvant) ou, dans tous les cas, sur l'AQUATEINTE® 2K.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- SANS MÉLANGE : le FOND DUR S.O. est prêt à l'emploi.
- Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- Le FOND DUR S.O. ne nécessite aucune dilution.
- Comme pour tous les vitrificateurs parquets, il est déconseillé d'appliquer le FOND DUR S.O. sur un parquet à une température inférieure à 12°C au sol, et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- L'application se fait à la brosse large, au rouleau (poils courts) ou au pistolet Airless, en une couche régulière et bien garnie, qu'il est déconseillé de "travailler" (séchage rapide).
- Le FOND DUR S.O. peut également être appliqué à la spatule (lame lisse) ; dans ce cas, 2 couches croisées sont nécessaires. Sur hêtre, merisier et érable, ne pas appliquer le FOND DUR S.O. à la spatule.
- Le FOND DUR S.O. s'applique en une couche, directement sur le bois (éventuellement teinté et/ou traité). La couche sèche en 30 minutes, dans des conditions normales d'utilisation.
- Le FOND DUR S.O. est égrenable et recouvrable par la vitrification choisie en 45 à 60 minutes.
- Après la première couche, il est recommandé d'effectuer un léger égrenage à la monobrosse (grille abrasive) ou à la main et de redépoussiérer.
- Ne pas attendre plus de 48 heures entre couches.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec le DILUANT SYNTILAC BLANCHON ou le SOLVANT DE NETTOYAGE BLANCHON.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Fond Dur S.O.

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 20 à 30 minutes environ selon température et degré hygrométrique.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 45 à 60 minutes dans des conditions normales.
- Ne pas dépasser 48 heures entre la couche de FOND DUR S.O. et la première couche de vitrificateur.

RENDEMENT

- 10 m² au litre par couche, environ.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PRIMAIRE POUR VITRIFICATEURS PARQUETS
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 5b/7
DENSITÉ	0,82 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	130 à 150 centipoises (BROOKFIELD à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	45 à 60 minutes environ, dans des conditions normales
ADHÉRENCE	Excellente sur parquets préparés

*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins impératifs (100 ou 120) pour l'assurance d'une belle finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 14.03.2011, validée par le Service Technique le 10.12.2010 et la Direction Commerciale le 10.12.2010.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier 100% recyclé et écolabellisé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqebianchon.com