

HUILE-CIRE D'ENTRETIEN

DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN BLANCHON est le complément naturel de l'HUILE-CIRE BLANCHON.
- Contenant des matières premières d'origine naturelle, l'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN possède un fort pouvoir cirant dû à une haute teneur en cires. Elle pénètre profondément dans les sol en bois massif (parquets, planchers), en contreplaqué ou en liège, les protège durablement tout en leur conservant aspect naturel et élasticité. Elle est réservée à un usage intérieur (ne convient pas à un usage extérieur).
- L'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN possède l'agréable et discrète odeur de la cire naturelle, et est conforme à la Norme Européenne EN 71.3 "Sécurité des jouets".
- L'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN est facile à appliquer sur toutes les essences de bois couramment utilisées, et préalablement protégées par l'HUILE-CIRE.
- L'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN est disponible en aspect naturel.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- L'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN est particulièrement destinée à l'entretien des parquets et planchers imprégnés avec l'HUILE-CIRE.
 - Il est recommandé d'appliquer l'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN sur un sol propre et sec : un dépoussiérage soigneux (balai, aspirateur, ...) préalable est toujours recommandé.
 - Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre (matériel bien essoré et jamais ruisselant). Important : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que l'HUILE-CIRE sèche parfaitement à cœur.
 - Les taches, salissures tenaces ou rayures seront éliminées avec un abrasif fin. À ces endroits le sol sera réimprégné avec l'HUILE-CIRE.
- N.B. : consulter, en annexe, la méthode de nettoyage courant des parquets huilés-cirés (page suivante).
- Important : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur avec l'HUILE-CIRE teintée (ou ayant été préalablement teintés), le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- L'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN est prête à l'emploi. Bien agiter avant l'utilisation, mais ne pas diluer. Mélanger régulièrement le produit lors de l'utilisation. Ne pas entretenir un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- Sur le parquet huilé-ciré dépoussiéré et propre, pulvériser l'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN (utiliser un vaporisateur à main) et essuyer très régulièrement, au fur et à mesure de l'application, avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtenir un lustrage mat. La couche déposée doit être très fine, de l'ordre de 1 litre pour 20 à 25 m². Pour faciliter l'opération, travailler par petites surfaces. Les retouches ponctuelles et localisées peuvent être imprégnées et lustrées directement avec un chiffon de coton.
- L'emploi d'une machine - lustreuse à 3 brosses rotatives ou monobrosse professionnelle munie d'un pad beige - facilite l'entretien, qui s'apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.
- Le lustrage (chiffon de coton ou monobrosse), réalisé au fur et à mesure de l'application, permettra de retrouver le bel aspect uniforme du bois imprégné avec l'HUILE-CIRE, sans surépaisseur persistant à la surface.
- Fréquence : lorsque le parquet huilé-ciré perd de son bel aspect, en général 1 à 2 fois par mois.
- Lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier peut être complété par l'application d'une couche générale d'HUILE-CIRE (faire suivre d'un polissage soigné, à la main ou à la machine).
- Plus l'entretien avec l'HUILE-CIRE d'ENTRETIEN est régulier et fréquent, plus il est aisé.

UN PARQUET HUILÉ-CIRÉ BIEN ENTRETENU
EMBELLIT AU FIL DU TEMPS

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
- Nettoyer chiffons, pads et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Chiffons et pads peuvent également être conservés dans de l'eau. Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Contient des huiles
végétales et des cires
d'origine naturelle

●
Anti-poussière

●
Séchage rapide

●
Aspect naturel

●
Fluidité onctueuse



Blanchon

HUILE-CIRE D'ENTRETIEN

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 4 à 6 heures environ à 20°C.
- Occupation des locaux : 12 à 24 heures après l'application et le lustrage.

RENDEMENT

- 20 à 25 m² par litre et par couche.

CONSERVATION

- Ne craint pas le gel.
- Bien reboucher après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ENTRETIEN POUR PARQUETS ET PLANCHERS IMPRÉGNÉS AVEC UNE HUILE-CIRE
TYPE DE RÉSINES	Cires et résines d'origine naturelle
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe 2b
DENSITÉ	0,86 (à 20°C, selon NFT 30020)
FLUIDITÉ	35 secondes environ (Coupe ISO 4 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NFT 30053)

ANNEXE 1 : NETTOYAGE COURANT D'UN PARQUET HUILÉ-CIRÉ

- Balayage humide avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON, dilué à raison de 250 ml pour 10 litres d'eau.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic. Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS, 100% d'origine naturelle, permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés-cirés, tout en renforçant leur protection.
- Ne pas laisser stagner de l'eau sur un parquet imprégné avec l'HUILE-CIRE.

ANNEXE 2 : RÉNOVATION

- **RÉNOVATION LOCALISÉE** : une rénovation localisée peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : dépolir pour éliminer la dégradation, puis réimprégner. C'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité à l'HUILE-CIRE.
- **RÉNOVATION IMPORTANTE** : sur un parquet huilé-ciré dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer une couche d'HUILE-CIRE pure (brosse, spalter, rouleau poils ras ou spray-méthode). Lustrer soigneusement, à la main ou à la machine.

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 04.09.2006, validée par le Service Technique le 21.02.2003 et la Direction Commerciale le 04.02.2003.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02