

Peinture P.U.
gélifiée
Spéciale tracés
de jeu

Haute thixotropie



Excellente adhérence



Haute résistance



Forte souplesse



Peinture Thixo Tracés SPORT®



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PEINTURE THIXO TRACÉS SPORT® BLANCHON, spécialement mise au point pour les professionnels du traçage au sol, apporte une réelle solution au problème des "bavures" qui se forment souvent sous les bandes autocollantes repères.
- En effet, sa viscosité a été calculée et réglée pour permettre une application aisée, tandis que sa structure gélifiée l'empêche de s'infiltrer sous les adhésifs de masquage.
- D'une extrême résistance (résine polyuréthane), la PEINTURE THIXO TRACÉS SPORT® peut être appliquée sur les vitrificateurs* parquets destinés aux salles de sports.
- La PEINTURE THIXO TRACÉS SPORT® existe en 5 teintes : blanc, jaune, bleu, rouge et noir.

*Cf. Plaquette BLANCHON "La finition des sols sportifs".

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Appliquer les bandes adhésives de masquage (type "carrossier"). Passer une roulette dure afin de leur faire épouser le relief du revêtement.
- Sur vitrificateur parquet, égrener les parties à peindre avec un abrasif grain 100. Aspirer soigneusement les poussières.
- Imbiber un chiffon de DILUANT SYNTILAC BLANCHON et frotter légèrement le support à peindre.
- Dès évaporation, appliquer la PEINTURE THIXO TRACÉS SPORT®.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Mélange

- Il est recommandé de ne pas fractionner les volumes prévus : préparer donc un combiné de (0,800 + 0,200) kilogramme entier.
- Agiter fortement le DURCISSEUR avant de le verser dans la PEINTURE.
- Ouvrir la boîte de DURCISSEUR avec précaution en maintenant le couvercle, pour prévenir toute projection éventuelle.
- Mélanger **TRÈS SOIGNEUSEMENT ET BIEN HOMOGÉNÉISER** (l'utilisation d'un petit malaxeur et d'une turbine est impérative). Conservation du mélange : 2 heures.
- IMPORTANT : laisser la réaction s'amorcer pendant environ 20 minutes, avant d'employer le mélange.
- NE JAMAIS DILUER.

Application

- L'application se réalise toujours en final, sur des revêtements propres, exempts de traces de cires, de silicones et salissures. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- Sur vitrificateurs parquets ou peintures de sol fraîchement appliqués, attendre 24 heures minimum pour permettre à la finition de sécher.
- En cas d'hésitation, pratiquer un test d'adhérence avant l'application générale.
- L'application se pratique au pinceau, à la brosse ou au petit rouleau.
- Dans la plupart des cas, la PEINTURE THIXO TRACÉS SPORT® s'applique en une couche (si une 2^e couche s'avère nécessaire, elle sera appliquée dans les 24 heures).
- Enlever les adhésifs de masquage à la fin de l'application du tracé de chaque discipline.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec du DILUANT SYNTILAC.
- Reboucher soigneusement les 2 composants après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

CONSOMMATION ET RENDEMENT

- | | |
|---------------|---|
| ■ Tennis | 3 combinés de 1 kilogramme blanc. |
| ■ Volley ball | 3 combinés de 1 kilogramme bleu. |
| ■ Squash | 3 combinés de 1 kilogramme rouge ou noir. |
| ■ Badminton | 3 combinés de 1 kilogramme rouge ou noir. |
| ■ Hand ball | 6 combinés de 1 kilogramme jaune. |
| ■ Basket ball | 6 combinés de 1 kilogramme rouge. |

(Quantités communiquées à titre indicatif, pour une application en 1 couche, pour un gymnase homologué). La largeur des lignes de jeux doit être de 50 mm.

Blanchon

Peinture Thixo Tracés SPORT®

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 30 minutes environ.
- Séchage (recouvrabilité éventuelle) : 1h30 à 2h30 selon température et degré hygrométrique.
- Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
- Dureté définitive : 8 à 10 jours.
- Trafic léger : 72 heures environ, dans des conditions normales.
- Occupation des lieux : les locaux peuvent être mis en service 72 heures après l'application de la PEINTURE THIXO TRACÉS SPORT®. Toutefois, le durcissement à cœur s'effectuant sur une période allant de 7 à 10 jours, il convient de prendre des précautions vis-à-vis des tracés durant cette période. Ne pas couvrir (bâches de protection), ni disposer de tapis sur le sol pendant les 10 jours qui suivent l'application.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PEINTURE POUR TRACÉS DE JEUX
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes thixotropées
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 6d
DENSITÉ	1,75 à 1,95 selon teinte (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	4000 à 7000 centipoises (selon teinte) (BROOKFIELD T6)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
MÉLANGE	PEINTURE (Comp. A) 0,8 kg + DURCISSEUR (Comp. B) 0,2 kg (combinés pré-dosés)
VIE EN POT DU MÉLANGE	2 heures environ à 20°C
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Perte de poids : 45 à 55 mg (meules CS 10, 1000 tours, 1 kg)
RÉSISTANCE AUX CHOCS	35 cm (mandrin de 400 g) (selon NF T 30039)
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Crayon 5H
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NFT 30053)
RÉSISTANCE DES TEINTES AUX RAYONS U.V.	Très bonne

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 20.03.2009, validée par le Service Technique le 20.03.2009 et la Direction Commerciale le 20.03.2009.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.