

# Prim'Gold®



## PERFORMANCES

Apporte une nuance chaude au bois



Sans odeur



Égrenage parfait



Sans mélange



## PRÉCONISATION

Idéal pour apporter au parquet une nuance chaude, semblable à celle des finitions d'antan



Applicable sur toutes essences de bois, en particulier les essences feuillues européennes



Utilisable avant tous vitrificateurs parquet Blanchon en phase aqueuse



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- PRIM'GOLD® BLANCHON est un fond dur en phase aqueuse, sans odeur, apportant une nuance chaude au bois.
- PRIM'GOLD® est destiné à être appliqué avant les vitrificateurs parquet BLANCHON : BELMONT®, INTENSIV®, SPORT®, BLUMOR®, ALLROAD®, INITIAL® et CHAMBORD®.
- PRIM'GOLD® est applicable sur toutes les essences de bois européennes (avant l'application sur noyer consulter nos Services Techniques).
- Sa nouvelle formule permet un égrenage parfait, sans encrassement de l'abrasif.
- Aspect incolore (l'apparence légèrement laiteuse de PRIM'GOLD® disparaît quelques minutes après l'application, lors du séchage).

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à vitrifier sera poncé "à blanc" (grain 24 ou 36), affiné au grain 50 ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 100 ou 120 (cf. ANNEXE\*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet).
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants).  
N.B. : PRIM'GOLD® peut être appliqué directement sur l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON. La TEINTE À BOIS BLANCHON *spéciale parqueteurs* (tons bois, tons couleurs ou tons pastels), le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (nuances positives) ou la TEINTE PARQUET CHÊNE ANTIQUE BLANCHON doivent être "fixés" par le FOND DUR S.O. BLANCHON.

## Traitement insecticide

- Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAITPLUS® MU).

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- SANS MÉLANGE : PRIM'GOLD® est prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- Comme pour tous les vitrificateurs parquets, il est déconseillé d'appliquer PRIM'GOLD® sur un parquet par une température inférieure à 12°C au sol et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- PRIM'GOLD® s'applique au rouleau, en une couche "garnie", directement sur le bois (éventuellement traité et teinté préalablement). La couche sèche en 1h30 à 2 heures, dans des conditions normales d'utilisation et est alors égrenable et recouvrable.
- PRIM'GOLD® peut également être appliqué à la spatule (lame lisse), dans ce cas, 2 couches croisées sont nécessaires. Séchage : 20 min. et recouvrabilité : 30 min. Sur hêtre, merisier et érable, ne pas appliquer PRIM'GOLD® à la spatule.
- Reboucher soigneusement après usage.

## Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.
- Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
  - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer l'emballage après l'usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

**Blanchon**

## SÉCHAGE

### Dans des conditions normales :

- Application au rouleau :  
Séchage hors poussières : 20 à 30 minutes.  
Séchage recouvrable : 1h30 à 2 heures.
- Le recouvrement par le vitrificateur choisi doit intervenir dans les 24 heures.

## RENDEMENT

- Application au rouleau : 10 m<sup>2</sup> au litre, par couche, environ.

## CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PRIMAIRE POUR VITRIFICATEURS PARQUETS
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthane-acrylique en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,03 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	Environ 150 centipoises (BROOKFIELD T2)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
RECOUVRABILITÉ	Application rouleau : 1h30 à 2 heures selon température et degré hygrométrique
ADHÉRENCE	Excellente sur parquets préparés (essences européennes communes)

### \*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1<sup>er</sup> passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2<sup>e</sup> passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3<sup>e</sup> passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 14.03.2011, validée par le Service Technique le 09.12.2010 et la Direction Commerciale le 09.12.2010. Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier 100% recyclé et écolabellisé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18  
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

# Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Sites internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com) - [www.lqebianchon.com](http://www.lqebianchon.com)