

Pro Filler

Liant mastic à bois aqua



PERFORMANCES

Rebouchage
"toujours à la teinte"
des parquets
et boiseries



Sans odeur



Application
spatule



Séchage rapide



Non inflammable



Recouvrable
en 30 mn⁽¹⁾



PRÉCONISATION

Tous rebouchages,
y compris sur bois
exotiques⁽²⁾



Recouvrable par
toutes finitions



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Liant de résine en phase aqueuse, spécialement formulé et mis au point pour le rebouchage des joints, fentes et petites fissures (jusqu'à 2 mm), trous et éclats (jusqu'à 3 mm, en applications successives) des sols en bois collés (après leur pose), meubles ou boiseries.
- Issu des technologies les plus innovantes, PRO FILLER BLANCHON est recommandé pour le masticage général des parquets collés (en particulier les parquets en lamelles sur chant). Ne pas utiliser sur parquet posé sur lambourdes.
- PRO FILLER est un liant à séchage et durcissement rapides, qui ne modifie pas la nuance d'origine des bois.
- Son adhérence sur la plupart des bois est remarquable⁽²⁾.
- Aspect naturel.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- N'employer que sur parquets collés, planchers, boiseries ou meubles parfaitement poncés (cf. ANNEXE*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet), exempts de traces de détergents (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants), de gras, de cire, d'encaustique, de polishes ou d'huile. L'adhérence de PRO FILLER est alors excellente.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur.
- Un dépoussiérage soigneux suivra.

Traitement insecticide

- Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAIT PLUS® MU).

Mise en teinte

- Important : si l'on souhaite teinter après un masticage de parquet, il conviendra de soigner particulièrement le ponçage final. L'AQUATEINTE® 2K BLANCHON, la TEINTE À BOIS BLANCHON spéciale parqueteurs (tons bois, tons couleurs ou tons pastels), le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (nuances positives) ou la TEINTE PARQUET CHÊNE ANTIQUE BLANCHON sont recommandés pour la mise en teinte ou l'obtention d'un effet particulier.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

PRO FILLER s'utilise toujours avant le ponçage de finition.

- Bien agiter le bidon avant utilisation.
- Aucune dilution n'est nécessaire dans des conditions normales.
- Ne pas utiliser sur un parquet à une température inférieure à 12°C au sol et une humidité relative de plus de 85%. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- Mélanger soigneusement avec de la farine issue du **deuxième ponçage**, jusqu'à la consistance souhaitée : les proportions peuvent varier selon les utilisations :
 - liant fluide, contenant environ 20% en volume de farine de bois,
 - liant épais, pouvant contenir jusqu'à 50% en volume de farine de bois (dose maximale ; il est important de ne pas dépasser la proportion de 1 pour 1 en volume).
- Le mélange doit être utilisé le plus rapidement possible.

N.B. : il est important de vérifier, préalablement à l'application, l'adéquation optimale entre le rebouchage à effectuer d'une part, la finesse des particules de bois utilisées, ainsi que leur pourcentage d'autre part : un excès de farine rendrait PRO FILLER friable.

- Appliquer avec une spatule lisse, non crantée (matériel en acier inoxydable). L'apparence légèrement "laiteuse" de PRO FILLER liquide disparaît en quelques instants, lors du séchage.
- Des trous, fentes et fissures plus importantes seront rebouchées en plusieurs passages successifs (chaque "couche" devant avoir séché "à cœur" avant d'être recouverte par la suivante).
- Réaliser ensuite le ponçage final et dépoussiérer soigneusement pour supprimer les aspérités du bois. Le bois ainsi préparé peut alors recevoir la finition BLANCHON choisie : vitrificateur, vernis, cire ou encaustique (précédés ou non d'un fond dur), huile (précédée ou non d'un primaire spécifique).

⁽¹⁾pour des joints de 1 mm

⁽²⁾bois exotiques rares et noyer, nous consulter

Blanchon

Pro Filler

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.
- Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage "égrenable/recouvrable" : 20 à 30 min environ, pour des joints de 1 mm, dans des conditions normales.

RENDEMENT

- Variable en fonction de l'état du support et des proportions de mélange avec la farine de bois.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	LIANT DE REBOUCHAGE POUR PARQUETS COLLÉS, MEUBLES ET BOISERIES
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,02 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	1200 centipoises (BROOKFIELD T3)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
MÉLANGE	Avec la farine de bois du deuxième ponçage
VIE EN POT DU MÉLANGE	À utiliser très rapidement (évaporation très rapide de l'eau)
PONÇABILITÉ – RECOUVRABILITÉ	20 à 30 min environ, pour des joints de 1 mm, dans des conditions normales

*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 14.03.2011, validée par le Service Technique le 10.12.2010 et la Direction Commerciale le 10.12.2010.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com