

# Geruchsarme Hartgrundierung "S.O."



## B801

### EIGENSCHAFTEN

Weiterbearbeitung  
nach 45 min.

Geruchsarm

Exzellente Haftung

Gebrauchsfertig

### ZWECKBESTIMMUNG

Für alle Holzarten  
(europäisch und  
exotisch)

Anwendbar als  
erste Schicht vor  
Versiegelung oder  
Wachsbehandlung

Für Parkett, Dielen  
und Korkböden

### VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG "S.O." ist ein geruchsarmer Porenfüller auf Wasserbasis für Parkett.
- GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG "S.O." ist vor dem Versiegeln mit BLANCHON-ÖLKUNSTHARZSIEGEL und -WACHSEN anzuwenden.
- Beim Anwenden vor Wasserlacken bitte Rücksprache mit dem Vertrieb halten.
- GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG „S.O.“ ist vor der Versiegelung auch auf Exoten-Hölzern, sehr zu empfehlen.

### VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden. Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff. Anschließend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG oder PRO FILLER® ausgekittet. [\*weitere Schleifempfehlung siehe Rückseite]
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10 % betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- **WICHTIG:** Bei Fussbodenheizung und zu renovierenden Holzfußböden, ist eine Grundierung empfehlenswert.

### Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

### VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG "S.O." ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig.
- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- Die Raumtemperatur im Bodenbereich sollte beim Anwenden zwischen 12°C und 30°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen, die Holzfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 10% betragen.
- GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG "S.O." wird entweder in 2 Schichten mit einem rostfreien Spachtel (Kreuzgang) oder in einer "satten" Schicht mit einer KURZHAARIGEN ROLLE aufgetragen.
- Ein Zwischenschliff erfolgt vor der letzten Versiegelung.
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Pflanzen, Aquarien und Haustiere müssen aus den Bereichen, in denen das Produkt verarbeitet wird, entfernt werden.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

- Sofort nach Gebrauch die Arbeitsgeräte mit VERDÜNNER GERUCHLOS reinigen.
- Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

### TROCKNUNG

Unter normalen Bedingungen

Mit dem Spachtel:

- Staubfrei: 10-15 Minuten.
- Weiterverarbeitung: nach ca. 45 Minuten.
- Zwischen zwei Schichten darf die Trocknung 12 Stunden nicht überschreiten.

Mit der Rolle:

- Staubfrei: 20-30 Minuten.
- Weiterverarbeitung: nach ca. 1 Stunde.

Die anschließende Versiegelung muss innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

### VERBRAUCH

- Ca. 10 qm pro Liter und Schicht.

**Blanchon**

# Geruchsarme Hartgrundierung "S.O." B801

## HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Das Produkt ist brennbar.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5°C Raumtemperatur. Es muss von jeglicher Hitzequelle oder Entzündungsgefahr ferngehalten werden.
- In den Lagerräumen, bei der Anwendung oder bei jeglichem anderen Kontakt ist Rauchen verboten.
- Das Produkt ist nicht frostempfindlich.

## TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Grundierung für Parkettböden
HARZTYP	Synthetisch
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 5b/7
DICHTE	0,82 (bei 20°C, nach NFT 30020)
VISKOSITÄT	130 bis 150 Zentipoise (BROOKFIELD bei 20°)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> oder auf <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> abgerufen werden)
WEITERVERARBEITUNG	Nach ca. 45 Minuten, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
HAFTFESTIGKEIT	Sehr gut, auf vorbereitetem Parkettboden

### \*ANHANG: ABSCHLEIFEN EINES PARKETTS MIT DER MASCHINE:

- Ausführung: Mit einer Parkett-Schleifmaschine, einer Randschleifmaschine für die Ränder und einem Schleifstahl für die Ecken.
- Die Parkett-Schleifmaschine wird in der Richtung des Lichts oder - wenn möglich - noch besser in Richtung des Holzes verwendet.
- In regelmäßigen Bewegungen vorgehen, um die gesamte Fläche auf identische Weise zu behandeln.
- 1. Schleifvorgang: Grobe Körnung, um das Parkett bloßzulegen und glattzuschleifen.
- 2. Schleifvorgang: Mittlere Körnung zum Ausgleichen der Fläche.
- 3. Schleifvorgang: Feine Körnung für das Oberflächenfinish.
- Dann die Ränder des Raums bearbeiten (Randschleifmaschine und Schleifstahl).
- Durch Schleifen mit einer Einscheibenmaschine, versehen mit einem 120er Schleifgitter, wird die Vorbereitung der Oberfläche abgeschlossen. Insbesondere bei Parkett mit wechselnden Richtungen: Mosaik, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster, usw.
- Mit einem kraftvollen Staubsauger die zu versiegelnde Fläche sowie Sockelleisten, Fensterbretter und Heizkörper sorgfältig entstauben.

Technisches Datenblatt herausgegeben von der Dokumentationsabteilung am 19.03.2012, freigegeben von der Technischen Abteilung am 27.01.2012 und der Geschäftsleitung am 27.01.2012.

In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.

Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten. Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

Rücksicht  
auf Mensch  
und Umwelt



[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

Blumor Lacke GmbH  
Kossmannstrasse 19, D-66119 Saarbrücken  
Tel.: +49 (0)681 / 857 9404, Fax: +49 (0)681 / 857 9405  
[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

**Blanchon**