

Initial®

B240 Seidenmatt B241 Matt



EIGENSCHAFTEN

EU-Ecolabel

Hervorragende
Füllkraft

Sehr hohe
Abriebfestigkeit

Erhält den
natürlichen, hellen
Holzfarbton

Geruchsarm

Überlackierbar in
3 Std.

ZWECKBESTIMMUNG

Versiegelung für
alle Parkett- und
Holzböden

Anwendbar auf
Grundierung
PRIM'SEALER
PRIM'GOLD®

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- INITIAL® ist eine Aqua-Polyurethan-Versiegelung auf Wasserbasis.
- INITIAL® zeichnet sich durch hohe Leistungsmerkmale und geringen VOC-Gehalt⁽¹⁾ aus – entsprechend den strengen Anforderungen des EU-Ecolabels
- INITIAL® hebt helle Hölzer ideal hervor, indem es den ursprünglichen Farbton bewahrt.
- INITIAL® zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Füllkraft aus, ideal zur Verwendung in drei Schichten (oder in 2 Schichten auf der Grundierung PRIM'SEALER oder PRIM'GOLD).
- INITIAL® eignet sich für die Versiegelung aller ordentlich vorbereiteten Parkettböden (siehe Abschnitt VORBEREITUNG DES PARKETTBOGENS) in Wohn- und Esszimmern, Schlafzimmern, Treppen usw. und kann auf alle Holzarten aufgetragen werden, die üblicherweise für Parkettböden verwendet werden (Buche, Nussbaum oder Exotenhölzer bitte Rücksprache mit dem Vertrieb).

⁽¹⁾Gemäß Richtlinie 2004/42/EC.

VORBEREITUNG DES PARKETTBOGENS

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden. Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff. Anschließend wird der Boden mit PRO FILLER® ausgekittet (*weitere Schleifempfehlung siehe Rückseite).
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- **WICHTIG:** Bei Fußbodenheizung und Renovation, ist eine Grundierung empfehlenswert.

Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

Beizen

- AQUATEINTE® 2K: Die Abgeschliffene Oberfläche („bloßgelegtes Holz“) kann mit AQUATEINTE® 2K gebeizt werden. Nach Trocknung der Beize kann die wasserbasierte Versiegelung direkt in 3 Schichten (oder Grundierung PRIM'SEALER oder PRIM'GOLD® und 2 Schichten wasserbasierte Versiegelung) aufgetragen werden. Mit AQUATEINTE® 2K ist ein reiner wasserbasierter Versiegelungsaufbau "Beize + Grundierung + Versiegelung" möglich, ohne dass die Beize mit einer lösemittelhaltigen Grundierung fixiert werden muss.
- ANTIK-VEREDLER: Die abgeschliffene Oberfläche („bloßgelegtes Holz“) kann mit ANTIK-VEREDLER gebeizt werden. Nach Trocknung der Beize eine Schicht GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG S.O. auftragen (in diesem Falle keinen PRIM'SEALER oder PRIM'GOLD® verwenden), um die Beize zu fixieren. Anschließend kann die Versiegelung in 2 Schichten aufgetragen werden.
- Auf keinen Fall die Farbe anschleifen. Es wird empfohlen, einen Zwischenschliff erst vor dem Auftragen der letzten Schicht, nach vollständiger Trocknung der vorangegangenen Schicht, vorzunehmen, um die Farbschicht nicht anzugreifen.

Grundierung

- Es besteht die Möglichkeit, die Grundierung PRIM'SEALER, PRIM'GOLD® oder GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG "S.O." vor der Versiegelung aufzutragen (siehe entsprechende technische Merkblätter).
- Mit PRIM'SEALER und PRIM'GOLD® ist ein komplett wasserbasierter, geruchsarmer Versiegelungsaufbau bei einfachster Handhabung möglich. Die Farbgebung einer ersten Grundierungsschicht mit PRIM'SEALER entspricht einem hellen Farbton. Bei Verwendung von PRIM'GOLD® kommt es zu einem warmen Farbton („Anfeuern“ des Holzes), ähnlich wie bei Verwendung von lösemittelhaltigen Grundierungen. insbesondere bei tanninhaltenen Hölzern: z.B. Eiche, Kastanie.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- INITIAL® ist gebrauchsfertig. Es ist keine Verdünnung notwendig.
- Die Raumtemperatur im Bodenbereich sollte beim Anwenden zwischen 12°C und 25°C liegen.
- Die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen, die Holzfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 10% betragen.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Pflanzen und Aquarien müssen aus den Bereichen, in denen das Produkt verarbeitet wird, entfernt werden.
- INITIAL® wird mit einer kurzhaarigen Rolle in 3 gleichmäßigen Schichten satt aufgetragen (auf kleinen Flächen kann auch mit einem rostfreien Spachtel gearbeitet werden).
- Der milchige Aspekt (Verarbeitungshilfe) verliert sich mit zunehmender Trocknung.
- Es ist auch eine Anwendung in 2 Schichten auf einer Grundierung (siehe auch Absatz GRUNDIERUNG) möglich.
- Ein Zwischenschliff, ist vor der Endversiegelung zu empfehlen.
- Die Trocknung zwischen zwei Schichten sollte nie länger als 24 Stunden betragen, sonst ist ein Zwischenschliff vor der weiteren Bearbeitung erforderlich.

Blanchon

Initial

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
- So Schützen wir die Umwelt : - Das Material nach dem Gebrauch sorgfältig abtropfen lassen, gut abwischen.
 - Mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen; das Wasser verdunsten lassen.
 - Der trockene Bodensatz kann dann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
 - Die Verpackung nach Gebrauch wieder gut verschließen.
 - Den leeren Behälter in der Deponie abgeben.
 - Die Entsorgungs- und Sammlungsmodalitäten sind bei den regionalen Behörden zu erfragen.

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: ca. 45 Minuten unter normalen Bedingungen.
- Weiterverarbeitung, Anschleifen oder zusätzliche Schicht: Ca. 3 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Zwischen zwei Schichten darf die Trocknung 24 Stunden nicht überschreiten.
- Zur optimalen Trocknung für ausreichend Sauerstoffzufuhr sorgen (Fenster öffnen).
- Vorsichtig begehbar nach ca. 24 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Endgültige Aushärtung: 8 bis 10 Tage.
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht abdecken etc.). Für weitere Informationen bitte die entsprechende Pflegeanweisung beachten.

VERBRAUCH

- Ca. 10 qm pro Liter und Schicht.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- Mindestens 1 Jahr in geschlossener Originalverpackung.
- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5°C Raumtemperatur.
- Vor Frost und Hitze schützen (Vorsicht auch beim Transport oder Lagern in Fahrzeugen!).

REINIGUNG UND PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON - Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für versiegelte Böden".

RENOVIERUNG

- Vor jeder Renovierung einer alten Versiegelung mit INITIAL® muss das Holz vollständig abgeschliffen werden (s. Abschnitt VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS).
- Bei Renovierung von Fertigparkett vorher zwingend Rücksprache mit dem Vertrieb.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	VERSIEGELUNG FÜR PARKETT, HOLZBÖDEN UND TREPPEN
HARZTYP	Polyurethan-Harze auf Wasserbasis
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	1,05 (bei 20°C, nach NF T 30020)
VISKOSITÄT	140 Zentipoise (BROOKFIELD)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter www.blanchon.com oder auf www.quickfds.com abgerufen werden)
MISCHUNG	Gebrauchsfertig
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	Ca. 3 Std. je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
ABRIEBFESTIGKEIT (TABER)	Gewichtverlust: 45 mg (Schleifstein CS 10, 1000 Umdrehungen, 1 kg)
STOSSFESTIGKEIT	50 cm (Dorn 400 gr. nach NF T 30039)
KRATZFESTIGKEIT	Stift 7H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Aceton, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: Keine Beeinträchtigung (nach 20 Tagen Trocknung, gemäß NF T 30053). Salmiakhaltige Produkte vermeiden!

*ANHANG: ABSCHLEIFEN EINES PARKETTS MIT DER MASCHINE:

- Ausführung: Mit einer Parkett-Schleifmaschine, einer Randschleifmaschine für die Ränder und einem Schleifstahl für die Ecken.
- Die Parkett-Schleifmaschine wird in der Richtung des Lichts oder - wenn möglich - noch besser in Richtung des Holzes verwendet.
- In regelmäßigen Bewegungen vorgehen, um die gesamte Fläche auf identische Weise zu behandeln.
- 1. Schleifvorgang: Grobe Körnung, um das Parkett bloßzulegen und glattzuschleifen.
- 2. Schleifvorgang: Mittlere Körnung zum Ausgleichen der Fläche.
- 3. Schleifvorgang: Feine Körnung für das Oberflächenfinish.
- Dann die Ränder des Raums bearbeiten (Randschleifmaschine und Schleifstahl).
- Durch Schleifen mit einer Einscheibenmaschine, versehen mit einem 120er Schleifgitter, wird die Vorbereitung der Oberfläche abgeschlossen. Insbesondere bei Parkett mit wechselnden Richtungen: Mosaik, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster, usw.
- Mit einem kraftvollen Staubsauger die zu versiegelnde Fläche sowie Sockelleisten, Fensterbretter und Heizkörper sorgfältig entstauben.



Besser für die Umwelt ...

- Hohe Gebrauchstauglichkeit in Innenräumen.
- Beschränkter Gehalt gefährlicher Stoffe.
- Geringer Lösemittelgehalt.

...besser für Sie.

Nähere Informationen darüber, warum diesem Produkt das Umweltzeichen verliehen wurde, finden Sie auf der folgenden Web-Site: www.ecolabel.eu

Technisches Datenblatt herausgegeben von der Dokumentationsabteilung am 19.03.2012, freigegeben von der Technischen Abteilung am 27.01.2012 und der Geschäftsleitung am 27.01.2012.

In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.
Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.
Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.



Blumor Lacke GmbH
Kossmannstrasse 19, D-66119 Saarbrücken
Tel.: +49 (0)681 / 857 9404, Fax: +49 (0)681 / 857 9405
www.blanchon.com

Blanchon