

Performer®



EIGENSCHAFTEN

3 DIMENSIONALE STRUKTUR: für eine optimale Widerstandskraft

Sämige Konsistenz, hervorragende Füllkraft

Für eine schöne, warme Holzoptik

Tanninblocker-Technologie

Verhindert sichtbare Überlappungen

2x schnellere Inbetriebnahme der Fläche

ZWECKBESTIMMUNG

Für Versiegelungen aller Art

Reiner Lackaufbau oder auf Grundierung PRIM'GOLD® oder GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG S.O.

VEWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- PERFORMER® ist eine einkomponentige Aqua-Polyurethan Versiegelung auf Wasserbasis.
- Die dreidimensionale chemische Struktur verleiht PERFORMER® Eigenschaften, die beinahe an jene einer 2K-Versiegelung heranreichen.
- PERFORMER® verfügt über eine neuartige Rezeptur für bestmögliche Verarbeitungsqualität : hohe Füllkraft, schöne Anfeuerung (wie sonst nur mit einem lösemittelbasierten Produkt zu erzielen), keine sichtbaren Überlappungen.
- Die Tanninblocker-Technologie verhindert Verfärbungen durch im Holz enthaltene Gerbsäure
- PERFORMER® verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und ist besonders geeignet für stark beanspruchte Böden: im Wohnraum, als auch im öffentlichen Bereich.
- PERFORMER® ist für alle gängigen Holzarten geeignet. (Bei seltenen oder exotischen Holzarten, bitte Rücksprache mit dem Vertrieb).
- PERFORMER® ist in drei Glanzgraden erhältlich: seidenglanz, seidenmatt und matt.

VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden. Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff. Anschließend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG oder PRO FILLER® ausgekittet. (*weitere Schleifempfehlung siehe Rückseite)
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- **WICHTIG:** Bei Fussbodenheizung und Renovation, ist eine Grundierung empfehlenswert.

Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

Beizen

- AQUATEINTE® 2K: Die abgeschliffene Oberfläche („bloßgelegtes Holz“) kann mit AQUATEINTE® 2K gebeizt werden. Nach Trocknung der Beize kann die wasserbasierte Versiegelung direkt in 3 Schichten (oder Grundierung PRIM'GOLD® und 2 Schichten wasserbasierte Versiegelung) aufgetragen werden. Mit AQUATEINTE® 2K ist ein reiner wasserbasierter Versiegelungsaufbau „Beize + Grundierung + Versiegelung“ möglich, ohne dass die Beize mit einer lösemittelhaltigen Grundierung fixiert werden muss.
- ANTIK-VEREDLER: Die abgeschliffene Oberfläche („bloßgelegtes Holz“) kann mit ANTIK-VEREDLER gebeizt werden. Nach Trocknung der Beize eine Schicht GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG S.O. auftragen (in diesem Falle keinen PRIM'SEALER oder PRIM'GOLD® verwenden), um die Beize zu fixieren. Anschließend kann die Versiegelung in 2 Schichten aufgetragen werden.
- Auf keinen Fall die Farbe anschleifen. Es wird empfohlen, einen Zwischenschliff erst vor dem Auftragen der letzten Schicht, nach vollständiger Trocknung der vorangegangenen Schicht, vorzunehmen, um die Farbschicht nicht anzugreifen.

Grundierung

- Es besteht die Möglichkeit, die Grundierung PRIM'GOLD® oder GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG „S.O.“ vor der Versiegelung aufzutragen (siehe entsprechende technische Merkblätter).
- Mit PRIM'GOLD® ist ein komplett wasserbasierter, geruchsarmer Versiegelungsaufbau bei einfachster Handhabung möglich.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- PERFORMER® ist gebrauchsfertig. Es ist keine Verdünnung notwendig.
- Die Raumtemperatur im Bodenbereich sollte beim Anwenden zwischen 12°C und 25°C liegen.
- Die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen, die Holzfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 10% betragen.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- PERFORMER® wird in 2 oder 3 Schichten mit einer KURZHAARIGEN ROLLE satt aufgetragen.
- Für den Fall, dass eine maximal angefeuerte Optik erzielt werden soll, sollte PERFORMER® in 3 Schichten direkt auf das entsprechend vorbereitete Holz aufgetragen werden. Bei Verwendung der Grundierung Geruchsarme Hartgrundierung S.O. ist das Ergebnis nicht ganz so stark angefeuert, bei sehr leicht orangenem Farbton.
- **WICHTIG:** aufgrund der Produkttechnologie ist ausschliesslich für dieses Produkt zu verwendendes Arbeitsmaterial (Versiegelungsbehälter, Rolle, Pinsel etc.) zu verwenden.
- Ein Zwischenschliff ist vor der Endversiegelung zu empfehlen.
- Die Trocknung zwischen zwei Schichten sollte nie länger als 24 Stunden betragen, sonst ist ein Zwischenschliff vor der weiteren Bearbeitung erforderlich.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
- So schützen wir die Umwelt :
 - Das Material nach dem Gebrauch sorgfältig abtropfen lassen, gut abwischen.
 - Mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen; das Wasser verdunsten lassen.
 - Der trockene Bodensatz kann dann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
 - Die Verpackung nach Gebrauch wieder gut verschließen.
 - Den leeren Behälter in der Deponie abgeben.
 - Die Entsorgungs- und Sammlungsmodalitäten sind bei den regionalen Behörden zu erfragen.

Blanchon

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: ca. 30 Minuten.
- Weiterverarbeitung [Anschleifen oder zusätzliche Schicht] : ca. 3 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Zwischen 2 Schichten darf die Trocknung 24 Stunden nicht überschreiten.
- Vorsichtig begehbar nach ca. 24 Stunden.
- Zur optimalen Trocknung für ausreichende Sauerstoffzufuhr sorgen (Fenster weit öffnen).
- Endgültige Aushärtung: 5-7 Tage.
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht abdecken etc.). Für weitere Informationen bitte die entsprechenden Pflegeanweisungen beachten.

VERBRAUCH

- Ca. 10m² pro Liter und Schicht.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- Mindestens 1 Jahr in der Originalverpackung.
- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5°C Raumtemperatur.
- Vor Frost und Hitze schützen (Vorsicht auch beim Transport oder Lagern in Fahrzeugen!).

REINIGUNG UND PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer „Pflegeanweisung für versiegelte Böden“.

RENOVIERUNG

- Vor jeder Renovierung einer alten Versiegelung mit PERFORMER®, muss das Holz vollständig abgeschliffen werden (s. Abschnitt VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS). Bei Renovierung von Fertigparkett vorher zwingend Rücksprache mit dem Vertrieb.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	VERSIEGELUNG FÜR PARKETT- UND HOLZBÖDEN
HARZTYP	Polyurethan auf Wasserbasis
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	1,03 (à 20°C, nach NF T 30020)
VISKOSITÄT	160 Zentipoise (BROOKFIELD T2)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter www.blanchon.de oder auf www.quickfds.com abgerufen werden)
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	Nach 3 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
ABRIEBFESTIGKEIT (TABER)	Gewichtsverlust: 22 mg, Schleifstein CS 10, 1000 Umdrehungen, 1 kg
STOSSFESTIGKEIT	50 cm (Dorn 400 g nach NF T 30039)
KRAZTFESTIGKEIT	Stift 7H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Aceton, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: Keine Beeinträchtigung (nach 20 Tagen Trocknung, gemäß NFT 30053). Salmiakhaltige Produkte vermeiden!

*ANHANG: ABSCHLEIFEN EINES PARKETTS MIT DER MASCHINE:

- Ausführung: Mit einer Parkett-Schleifmaschine, einer Randschleifmaschine für die Ränder und einem Schleifstahl für die Ecken.
- Die Parkett-Schleifmaschine wird in der Richtung des Lichts oder - wenn möglich - noch besser in Richtung des Holzes verwendet.
- In regelmäßigen Bewegungen vorgehen, um die gesamte Fläche auf identische Weise zu behandeln.
- 1. Schleifvorgang: Grobe Körnung, um das Parkett bloßzulegen und glattzuschleifen.
- 2. Schleifvorgang: Mittlere Körnung zum Ausgleichen der Fläche.
- 3. Schleifvorgang: Feine Körnung für das Oberflächenfinish.
- Dann die Ränder des Raums bearbeiten (Randschleifmaschine und Schleifstahl).
- Durch Schleifen mit einer Einscheibenmaschine, versehen mit einem 120er Schleifgitter, wird die Vorbereitung der Oberfläche abgeschlossen. Insbesondere bei Parkett mit Wechselnden Richtungen: Mosaik, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster, usw.
- Mit einem kraftvollen Staubsauger die zu versiegelnde Fläche sowie Sockelleisten, Fensterbretter und Heizkörper sorgfältig entstauben.

Technisches Datenblatt freigegeben von der Technischen Abteilung am 05.01.2015
In Frankreich kopiert, entwickelt und hergestellt. Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.
Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GMBH
IndustrieHandelsPark Nord - Geb. 3
Babenhäuser Str. 50
D- 63762 Großostheim
Tel.: +49 (0)6026 / 976 08 13 - Fax: +49 (0)6026 / 976 08 19
www.blanchon.de

Blanchon