

NATURAL
100% Festkörper
100% pflanzliche Öle

Imprägnieren
und Einfärben in
nur einer Schicht*

Sehr hoher
Widerstand

Außergewöhnliche
Füllkraft

Dauerhafter Schutz
gegen Staub und
Feuchtigkeit

Ideale Anwendung
mit ANTIK-VEREDLER

Vielseitige
Deko-Effekte

Einfache Pflege,
einfaches Auffrischen

Solid'Oil™ Hartwachsöl High Solid



VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- SOLID'OIL™ von BLANCHON ist ein einschichtiges* Hartwachsöl zur Imprägnierung aller Parkett- und Holzböden im Innenbereich.
- HIGH SOLID: Die außergewöhnliche Deckkraft ermöglicht eine schnelle und angenehme Verarbeitung.
- SOLID'OIL™ ist gebrauchsfertig, es kann zusätzlich 20% spezifischer Härter hinzugegeben werden:
 - um die Trocknung zu beschleunigen
 - und/oder für die Anwendung auf stark beanspruchten Flächen.
- SOLID'OIL™ verleiht dem Boden eine natürliche warme Ausstrahlung und das traditionelle matte Aussehen geölter Oberflächen.
- Die einmalige Zusammensetzung von SOLID'OIL™ bietet eine interaktive Porenöffnung der Holzfasern, sodass der Parkettboden gründlich imprägniert wird und einen Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit erhält.
- SOLID'OIL™ kann auf allen europäischen Hölzern und einer Vielzahl von Exotenhölzern angewendet werden (auf schwer trocknenden Hölzern z.B. Ipé, Iroko usw., siehe VORBEREITUNG DER FLÄCHE / VERARBEITUNG UND ANWENDUNG).
- SOLID'OIL™ nutzt den maximalen Anteil an Festkörpern: NATURAL = 100% des aufgetragenen Produkts nährt und schützt das Holz. Dieser optimale Schutz erfolgt dank des Zusammenwirkens von 3 pflanzlichen Ölen. SOLID'OIL™ NATURAL verleiht dem Holz ein wunderbares warmes Aussehen.
- SOLID'OIL™ ist in 9 Basistönen verfügbar: Snow, White Grey, Pearl, Old castle, Anthracite, Vieux Chêne, Antic, Black und Metallic grey. Durch einfache Mischungen kann eine Vielzahl von Farbtönen hergestellt werden: von Natural bis Schwarz, über unterschiedliche Holzöne und eine breite Palette an Grautönen.

*Dank seiner hohen Konzentration ist mit SOLID'OIL™ eine Imprägnierung in nur einer Schicht auf allen gängigen Hölzern möglich. Auf weichen oder stark saugenden Hölzern wird eine zweite Schicht empfohlen.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden. Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff. Anschließend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG oder PRO FILLER® ausgekittet. (*weitere Schleifempfehlung siehe Rückseite)
- WICHTIG: auf gebürsteten Hölzern ergeben sich kräftigere Farbtöne als auf glatten Hölzern.
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- Stark fettende Hölzer sollten vor dem Auftrag für ein besseres Imprägnieren mit Aceton entfettet werden.

Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

Beizen

- Abgeschliffene Parkettböden können mit BLANCHON AQUATEINTE® 2K oder den BLANCHON ANTIK-VEREDLER (Reaktivbeizen) gefärbt werden. Nach dem Trocknen eine Schicht BLANCHON PRIM'ÖL⁽¹⁾ auftragen. Es ist sinnvoll den Gesamtfarbtönen nach Auftragen der BLANCHON PRIM'ÖL⁽¹⁾ Schicht im Vorfeld zu beurteilen (dafür, falls nötig, einen Test an einer verdeckten Stelle durchführen).
- Die interessantesten dekorativen Effekte werden auf gebürstetem Holz erzielt, das zuvor mit BLANCHON ANTIK-VEREDLER „gealtert“ oder eingefärbt wurde.
- WICHTIG: Der durch Beizen oder Einfärben erzielte Farbtönen kann sich je nach Beanspruchung des Parkettbodens mehr oder minder stark verändern. Für dauerhafte Farbeffekte und dauerhaften Schutz ist eine sorgfältige und regelmäßige Pflege des Bodens unerlässlich.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- SOLID'OIL™ ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. Falls eine besonders schnelle Trocknung angestrebt wird oder die Oberfläche für eine starke Nutzung vorbereitet werden soll, kann der HÄRTER SOLID'OIL™ im Verhältnis 1 zu 5 hinzugefügt werden (20% Härter in 100% SOLID'OIL™). Mischung innerhalb von 1,5 Std. verarbeiten. Der Farbtönen NATURAL sollte nur in Verbindung mit dem HÄRTER SOLID'OIL™ verwendet werden.
- Den Kanister vor Gebrauch gut schütteln.
- Die Raumtemperatur sollte beim Imprägnieren nicht unter 12°C betragen. Nur in ausreichend belüfteten Räumen verwenden. Pflanzen und Aquarien nicht den Dämpfen der Lösungsmittel aussetzen.
- Eine Schicht SOLID'OIL™ mit Bürste, kurzhaariger Rolle oder Flachpinsel in Holzfaserrichtung auftragen. Für den Farbtönen NATURAL wird die Verwendung eines Flachpinsels empfohlen.
- Langsam mit der Einscheibenmaschine, versehen mit einem beigefarbenen Pad einpolieren. In diesem Arbeitsgang werden eine gleichmäßige Oberfläche und die endgültige Farbgebung der Parkettfläche erzielt.
- Tipp vom Profi: Ein perfektes Finish erzielen Sie, wenn Sie zum Abschluss mit einem neuen Pad die gesamte Oberfläche noch einmal polieren.
- SOLID'OIL™ ist für eine industrielle Verarbeitung (Rollenauftragsmaschinen) geeignet.
- Sonderfälle:
 1. Auf exotischen oder fettigen Hölzern sowie schiffsdeckartigen Parkettböden eine Schicht PRIM'ÖL⁽¹⁾ auftragen, um die für diese Holzarten möglichen Trocknungsverzögerungen zu vermeiden. Anschließend SOLID'OIL™ auftragen.
 2. Bei stark saugenden Hölzern kann es notwendig sein, am Folgetag eine zweite Schicht aufzutragen (Vorgehensweise wie bei der ersten Schicht).

[1] PRIM'ÖL - ist eine Grundierung basierend auf synthetischen Harzen. Es lässt die Poren des Holzes offen, isoliert die Holzfasern und optimiert so die Wirkung des anschließend aufgetragenen SOLID'OIL™.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach Gebrauch die Arbeitsgeräte mit Verdünner reinigen.
- Getränkte Lappen, Pads und Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. (Selbstentzündungsgefahr bei Aufbewahrung der ölgetränkten Textilien). Lappen und Pads können auch alternativ in Wasser aufbewahrt werden. Die in SOLID'OIL™ getränkten Lappen und Pads vor Entsorgung mit Wasser reinigen.
- Behälter nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Produktreste keinesfalls ins Abwasser geben.

Blanchon

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach Gebrauch die Arbeitsgeräte mit Verdüner reinigen.
- Behälter nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Produktreste keinesfalls ins Abwasser geben.

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: Ca. 4 Stunden, ca. 6 Stunden für NATURAL.
- Trocken oder Weiterverarbeitung: 12 Stunden unter normalen Bedingungen, 16 Stunden für NATURAL.
- Inbetriebnahme der Fläche: 2 Tage nach Auftragen der letzten Schicht, unter normalen Bedingungen.
- Endgültige Aushärtung: 8 bis 10 Tage (5 bis 7 Tage bei Verwendung des HÄRTERS SOLID'OIL™).
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht abdecken etc.). Für weitere Informationen bitte die entsprechende Pflegeanweisung beachten.

VERBRAUCH

- 35 m² pro Liter und Schicht.

REINIGUNG UND PLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten „Pflegeanweisung für geölte Böden“.

RENOVIERUNG

- **LOKALE RENOVIERUNG:** Bei kleineren Beschädigungen der Oberfläche (z.B. Brandflecken oder Stoßflecken): lokal schleifen und neu imprägnieren. Dies ist ein großer Vorteil eines mit SOLID'OIL™ behandelten Parkettbodens.
- **UMFANGREICHE RENOVIERUNG:** Ein geölter Parkettboden, der nicht ausreichend gepflegt wurde, kann nach einem generellen Anschliff (z.B. Einscheibenmaschine mit 120er Gitter) erneut mit SOLID'OIL™ imprägniert werden.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKSBESTIMMUNG	IMPRÄGNIERUNG VON PARKETT UND HOLZBÖDEN
HARZTYP	Pflanzliche Öle
AFNOR-KLASSIFIZIERUNG	Familie 1, Klasse 2b
DICHTE	0,95 und 0,942 für 100% Natural (bei 20°C, nach NF T 30020)
FLUIDITÄT	120 Sekunden (CA 4, bei 20°C)
VISKOSITÄT	670 für 100% Natural (BROOKFIELD T3, 100 Umdrehungen/min bei 20°C)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechendem Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann auf www.blanchon.com oder auf www.quickfds.com eingesehen werden).
MISCHUNG	100% HARTWACHSÖL SOLID'OIL™ + 20% HÄRTER
VERARBEITUNGSZEIT DER MISCHUNG	1,5 Std.
WEITERVERARBEITUNG	12 bis 16 h je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgrad
SCHMUTZBESTÄNDIGKEIT	Hervorragend
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Aceton, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte Keine Beeinträchtigung (nach 20 Tagen Trocknung, gemäß NF, T 30053).

*ANHANG: ABSCHLEIFEN EINES PARKETTS MIT DER MASCHINE

- Ausführung mit einer Parkett-Schleifmaschine, einer Rundscheifmaschine für die Ränder und einem Schleifstahl für die Ecken.
- Die Parkett-Schleifmaschine in Richtung des Lichts verwenden und - wenn möglich - in Richtung des Holzes.
- Regelmäßige Bewegungen ausführen, um die gesamte Fläche gleichmäßig zu bearbeiten.
- 1. Schleifvorgang: Grobe Körnung (24, 30 oder 36), um das Parkett bloßzulegen und glattzuschleifen.
- 2. Schleifvorgang: Mittlere Körnung (50 oder 60) zum Ausgleich der Fläche.
- 3. Schleifvorgang: Feine Körnung (100 oder 120) zum Abschluss der Behandlung.
- Dann die Ränder des Raums bearbeiten (Randschleifmaschine und Schleifstahl).
- Durch Schleifen mit einer Einscheibenmaschine, versehen mit einem Schleifgitter (100 oder 120) wird die Oberflächenbehandlung abgeschlossen, vor allem bei Parkett mit wechselnden Richtungen: Mosaik, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster usw.
- Mit einem leistungsstarken Staubsauger die zu versiegelnde Fläche, sowie Sockelleisten, Fensterbretter und Heizkörper sorgfältig abstauben.

Technisches Datenblatt am 01.02.2016 von der Technischen Abteilung freigegeben.

Konzipiert, entwickelt und hergestellt in Frankreich.

Die in vorliegendem Technischem Merkblatt gelieferten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten.

Aus diesen Empfehlungen können bei der Verwendung unserer Produkte keinerlei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblatts verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GMBH

IndustrieHandelsPark Nord - Geb. 3

Babenhäuser Str. 50

D- 63762 Großostheim

Tel.: +49 (0)6026 / 976 08 13 - Fax: +49 (0)6026 / 976 08 19

www.blanchon.de

Blanchon