

PEINTURE P.U.  
GÉLIFIÉE SPÉCIALE  
TRACÉS DE JEU

Haute thixotropie



Ne coule pas sous les  
bandes de masquage



Délai pour l'arrachage  
des scotchs optimisé



Non glissant :  
glissance testée  
selon NF EN 13036-4



Excellente adhérence



Haute résistance



Forte souplesse



# Peinture SPORT<sup>®</sup> Thixo Tracés



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PEINTURE SPORT<sup>®</sup> THIXO TRACÉS BLANCHON, spécialement mise au point pour les professionnels du traçage au sol, apporte une réelle solution au problème des « bavures » qui se forment souvent sous les bandes autocollantes repères.
- En effet, sa viscosité a été calculée et réglée pour permettre une application aisée, tandis que sa structure gélatifiée l'empêche de s'infiltrer sous les adhésifs de masquage.
- D'une extrême résistance (résine polyuréthane), la PEINTURE SPORT<sup>®</sup> THIXO TRACÉS peut être appliquée sur les vitrificateurs\* parquets destinés aux salles de sports.
- La PEINTURE SPORT<sup>®</sup> THIXO TRACÉS existe en 5 teintes : blanc, jaune, bleu, rouge et noir.

\*Cf. Plaquette BLANCHON « La finition des sols sportifs ».

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Appliquer les bandes adhésives de masquage (type « carrossier »). Passer une roulette dure afin de leur faire épouser le relief du revêtement.
- Sur vitrificateurs parquets, égrener les parties à peindre avec un abrasif grain 100. Aspirer soigneusement les poussières.
- Imbiber un chiffon de DILUANT SYNTILAC BLANCHON et frotter légèrement le support à peindre.
- Dès évaporation, appliquer la PEINTURE SPORT<sup>®</sup> THIXO TRACÉS.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

### Mélange

- Il est recommandé de ne pas fractionner les volumes prévus : préparer donc un combiné de (0,800 + 0,200) kilogramme entier.
- Ouvrir la boîte de DURCISSEUR avec précaution en maintenant le couvercle, pour prévenir toute projection éventuelle.
- Mélanger TRÈS SOIGNEUSEMENT ET BIEN HOMOGENÉISER. Conservation du mélange : 1 heure.
- NE JAMAIS DILUER.

### Application

- L'application se réalise toujours en final, sur des revêtements propres, exempts de traces de cires, de silicones et salissures. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Sur vitrificateurs parquets ou peintures de sol fraîchement appliqués, attendre 24 heures minimum pour permettre à la finition de sécher.
- En cas d'hésitation, pratiquer un test d'adhérence avant l'application générale.
- L'application se pratique au pinceau, à la brosse ou au petit rouleau poils courts.
- Dans la plupart des cas, la PEINTURE SPORT<sup>®</sup> THIXO TRACÉS s'applique en 2 couches au petit rouleau (obligatoire sur la peinture jaune et blanche). La 2<sup>e</sup> couche sera appliquée dans les 24 heures maximum.
- Enlever les adhésifs de masquage à la fin de l'application du tracé de chaque discipline ou dans un délai maximum de 48H.

### Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec du DILUANT SYNTILAC.
- Reboucher soigneusement les 2 composants après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## CONSOMMATION

- Tennis ..... 4 combinés de 1 kilogramme blanc.
- Volley ball ..... 1 combiné de 1 kilogramme bleu.
- Squash ..... 1 combiné de 1 kilogramme rouge ou noir.
- Badminton ..... 1 combiné de 1 kilogramme noir.
- Hand ball ..... 5 combinés de 1 kilogramme jaune.
- Basket ball ..... 4 combinés de 1 kilogramme rouge.

Application en 1 ou 2 couches (recommandées) selon la couleur et le mode d'application. Les dimensions et largeurs de ligne dépendent des normes de chaque sport.

**Blanchon**

# Peinture SPORT® Thixo Tracés

## SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussière : 30 minutes environ.
- Séchage (recouvrabilité éventuelle) : 1h30 à 2h30 selon température et degré hygrométrique.
- Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
- Dureté définitive : 8 à 10 jours.
- Trafic léger : 72 heures environ, dans des conditions normales.
- Occupation des lieux : les locaux peuvent être mis en service 72 heures après l'application de la PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS. Toutefois, le durcissement à cœur s'effectuant sur une période allant de 8 à 10 jours, il convient de prendre des précautions vis-à-vis des tracés durant cette période. Ne pas couvrir (bâches de protection), ni disposer de tapis sur le sol pendant les 10 jours qui suivent l'application.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	PEINTURE POUR TRACÉS DE JEUX
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes thixotropées
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 6d
DENSITÉ	1,75 à 1,95 selon teinte [20°C, selon NF T 30020]
VISCOSITÉ	30 000 à 40 000 centipoises (selon teinte) [BROOKFIELD T7-100trs/mn à 20°C]
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
MÉLANGE	PEINTURE (Comp. A) 0,8 kg + DURCISSEUR (Comp. B) 0,2 kg (combinés pré-dosés)
VIE EN POT DU MÉLANGE	1 heure environ à 20°C
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Perte de poids : 45 à 55 mg (meules CS 10, 1000 trs, 1 kg)
RÉSISTANCE AUX CHOCS	35 cm [mandrin de 400 g] [selon NF T 30039]
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Crayon 5H
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS [après 20 jours de séchage, selon NF T 30053]
RÉSISTANCE DES TEINTES AUX RAYONS U.V.	Très bonne

### ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens du bois et, si possible, dans le sens de la lumière.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1<sup>er</sup> passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2<sup>e</sup> passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3<sup>e</sup> passage : grains fins impératifs (100 ou 120) pour l'assurance d'une belle finition (dans le cas de l'application de l'Effet Nature utiliser une grille 150 ou 120 usagée).
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2019.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02



BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)

Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)