

UNIFORMISE LA  
COULEUR DES LAMES

Atténue les  
différences de  
couleur lors de  
réparation

Application lame  
par lame

Souligne le veinage  
du bois

Recouvrable  
directement par  
toutes finitions

Sans odeur

# Teinte Spécial Raccords



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La TEINTE SPÉCIAL RACCORDS BLANCHON est une teinte Aqua-polyuréthane, sans odeur à un composant, diluable à l'eau.
- La TEINTE SPÉCIAL RACCORDS est destinée à uniformiser la couleur du bois lors de remplacement de lame. Elle permet une homogénéité de la couleur entre les anciennes et les nouvelles lames.
- La TEINTE SPÉCIAL RACCORDS est utilisable en intérieur sur tous les parquets remis à nu (essences de bois rares, nous consulter).
- Disponible en 3 tons bois : chêne clair, chêne moyen et chêne doré.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La TEINTE SPÉCIAL RACCORDS s'applique sur bois poncé, propre, exempt de cire, vernis, vitrificateur, peinture, etc...
- Procéder au remplacement des lames défectueuses avant la remise à nu du parquet (cf.ANNEXE).
- Dans le cas de joints interlames, appliquer préalablement le LIANT MASTIC À BOIS pour éviter la surteinte (consulter la Fiche Technique du produit).
- Proscrire l'utilisation de laine d'acier (risque de taches de corrosion).

## MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

- La TEINTE SPÉCIAL RACCORDS peut être appliquée pure ou diluée à l'eau pour obtenir des nuances moins soutenues.
- Pour obtenir la couleur la plus proche du parquet, il est possible de mélanger les teintes entre elles.
- Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer la TEINTE SPÉCIAL RACCORDS (brosse ou pinceau) en 1 ou 2 couches, lame par lame et dans le sens du bois, en «tirant» la teinte. Au fur et à mesure, essuyer la surface avec un chiffon de coton pour une parfaite homogénéité. Lors de la reprise, travailler la superposition.
- Recouvrir par la finition désirée après 2 à 4 heures de séchage environ : vitrificateurs, huiles ou cires BLANCHON.

## Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement : essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle. Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Déposer le contenant vide en déchetterie.

## SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ

Dans des conditions normales d'utilisations :

- Séchage hors poussières : 15 à 30 minutes.
- Séchage recouvrable : 2 à 4 heures environ.
- Dans tous les cas, on prendra soin d'égrener avant la dernière couche de finition (un égrenage direct de la teinte ou de la 1er couche de finition risquerait de provoquer des nuançages).
- Ne pas laisser d'objets métalliques (outils), lors du séchage, au contact du bois teinté.

## RENDEMENT

- Consommation approximative : 15 m<sup>2</sup> au litre par couche, selon les essences de bois et les nuances choisies.

# Teinte Spécial Raccords

## CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	TEINTE À BOIS SPÉCIAL RACCORDS VITRIFIABLE
TYPE DE RÉSINES	Aqua-Polyuréthane en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,00 (à 20°C, selon NFT 30020)
VISCOSITÉ	140 centipoises (Brookfield, tige 5, vitesse 100 trs/min. à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ).
SANS MÉLANGE	Produit monocomposant
RECOUVRABILITÉ	2 à 4 heures environ, dans des conditions normales

### \* ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens du bois et, si possible, dans le sens de la lumière.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1<sup>er</sup> passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2<sup>e</sup> passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3<sup>e</sup> passage : grains fins impératifs (80 ou 100) pour l'assurance d'une belle finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir) suivant les mêmes étapes.
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (120 usagée ou 150) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Pointe de Hongrie, etc...
- Dans le cas de l'application de l'Effet Nature, utiliser une grille 120 usagée ou 150 pour l'étape de polissage.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2019

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette fiche technique annule et remplace toutes versions antérieures.



La fiabilité, notre nature

#### BLANCHON

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030Z

50 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél : 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21

Export Lines :  
tel. +33(0) 472 89 06 09 - Fax : +33 (0) 472 89 06 02

Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)  
e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)