

RENDEMENT
EXCEPTIONNEL

Résultat et efficacité
remarquables



Nouvelle technologie
forte puissance



Gélifié, ne coule pas.



Élimination radicale
de RPE, RSE, crépis,
peintures, lasures,
verniss, etc.



Rapidité d'action :
15 mn à 4h



Décapant Bâtiment Façades



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le DÉCAPANT BÂTIMENT FAÇADES BLANCHON bénéficie d'une formulation prête à l'emploi. Sa formule ultra gélifiée facilite l'application sur surfaces verticales.
- Il peut être utilisé sur tous les supports : béton, bois, métaux, verre, etc. (sauf plastiques, sur lesquels un essai préalable est recommandé sur un endroit discret).

SUPPORTS

- Tous supports, toutes finitions : RPE, RSE, crépis, peintures, lasures, vernis, etc.
- En cas de présence d'éléments en plastique sur la construction (volets, gouttières, huisseries, ...) faire un essai préalable sur un endroit peu visible.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- Veiller à travailler sous bonne aération. Ne pas laisser le chantier sans surveillance. Porter des lunettes de protection et des gants appropriés. Éviter l'application en plein soleil.
- Travailler par zones pouvant être traitées dans la journée. Déposer une couche grasse de DÉCAPANT FAÇADES avec un rouleau, brosse végétale, spatule ou pistolet adaptés.
- Laisser agir de 15 mn à 4h pour que les revêtements à décaper se ramollissent. Attention : le temps d'action peut varier en fonction des conditions atmosphériques.
- Éliminer les revêtements décomposés en raclant la surface à l'aide d'un couteau, grattoir, scraper, etc.
- Sur supports exceptionnellement résistants, renouveler l'opération complète.
- Rincer à l'eau pour obtenir une surface propre (l'utilisation d'un nettoyeur haute pression est recommandée), débarrassée de tous résidus et laisser sécher.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau (de préférence chaude) ou du DILUANT S.O. BLANCHON.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Afin qu'ils soient traités avec un minimum d'impact environnemental, il est recommandé de confier les résidus de décapage à une filière agréée.

RENDEMENT

- 2 à 3 m² au litre, pour les revêtements types peintures, lasures,... / 1.5 à 2m² au litre, pour les revêtements types crépis, RPE,...

Blanchon

Décapant Bâtiment Façades

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ÉLIMINATION DE TOUTES FINITIONS : RPE, RSE, CRÉPIS, PEINTURES, LASURES, VERNIS, etc.
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Solvants sélectionnés, sans acide ni NMP
DENSITÉ	0,88 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	3000 à 4000 centipoises (BROOKFIELD)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
pH	Neutre

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser sous bonne aération.
- Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.
- Stocker à l'abri de la chaleur (attention aux emballages dans les véhicules).
- Écarter toute source d'ignition pendant l'utilisation (flamme, mégot incandescent, etc.).
- Ne pas utiliser sur matières plastiques sans essai préalable sur un endroit discret.
- Suivre les consignes de sécurité.

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com