

PEINTURE P.U.
GÉLIFIÉE SPÉCIALE
TRACÉS DE JEU

Peinture SPORT® Thixo Tracés



Haute thixotropie



Ne coule pas sous les bandes de masquage



Délai pour l'arrachage des scotchs optimisé



Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4



Excellente adhérence



Haute résistance



Forte souplesse



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS BLANCHON, spécialement mise au point pour les professionnels du traçage au sol, apporte une réelle solution au problème des « bavures » qui se forment souvent sous les bandes autocollantes repères.
- En effet, sa viscosité a été calculée et réglée pour permettre une application aisée, tandis que sa structure gélifiée l'empêche de s'infiltrer sous les adhésifs de masquage.
- D'une extrême résistance (résine polyuréthane), la PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS peut être appliquée sur les vitrificateurs* parquets destinés aux salles de sports.
- La PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS existe en 5 teintes : blanc, jaune, bleu, rouge et noir.

* Cf. Plaquette BLANCHON « La finition des sols sportifs ».

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Appliquer les bandes adhésives de masquage [type « carrossier »]. Passer une roulette dure afin de leur faire épouser le relief du revêtement.
- Sur vitrificateurs parquets, égrener les parties à peindre avec un abrasif grain 100. Aspirer soigneusement les poussières.
- Imbiber un chiffon de DILUANT SYNTILAC BLANCHON et frotter légèrement le support à peindre.
- Dès évaporation, appliquer la PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Mélange

- Il est recommandé de ne pas fractionner les volumes prévus : préparer donc un combiné de (0,800 + 0,200) kilogramme entier.
- Ouvrir la boîte de DURCISSEUR avec précaution en maintenant le couvercle, pour prévenir toute projection éventuelle.
- Mélanger TRÈS SOIGNEUSEMENT ET BIEN HOMOGENÉISER. Conservation du mélange : 1 heure.
- NE JAMAIS DILUER.

Application

- L'application se réalise toujours en final, sur des revêtements propres, exempts de traces de cires, de silicones et salissures. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Sur vitrificateurs parquets ou peintures de sol fraîchement appliqués, attendre 24 heures minimum pour permettre à la finition de sécher.
- En cas d'hésitation, pratiquer un test d'adhérence avant l'application générale.
- L'application se pratique au pinceau, à la brosse ou au petit rouleau poils courts.
- Dans la plupart des cas, la PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS s'applique en 2 couches au petit rouleau (obligatoire sur la peinture jaune et blanche). La 2^e couche sera appliquée dans les 24 heures maximum.
- Enlever les adhésifs de masquage à la fin de l'application du tracé de chaque discipline ou dans un délai maximum de 48H.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec du DILUANT SYNTILAC.
- Reboucher soigneusement les 2 composants après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

CONSOMMATION

- Tennis 4 combinés de 1 kilogramme blanc.
- Volley ball 1 combiné de 1 kilogramme bleu.
- Squash 1 combiné de 1 kilogramme rouge ou noir.
- Badminton 1 combiné de 1 kilogramme noir.
- Hand ball 5 combinés de 1 kilogramme jaune.
- Basket ball 4 combinés de 1 kilogramme rouge.

Application en 1 ou 2 couches (recommandées) selon la couleur et le mode d'application. Les dimensions et largeurs de ligne dépendent des normes de chaque sport.

Blanchon

Peinture SPORT® Thixo Tracés

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussière : 30 minutes environ.
- Séchage (recouvrabilité éventuelle) : 1h30 à 2h30 selon température et degré hygrométrique.
- Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
- Dureté définitive : 8 à 10 jours.
- Trafic léger : 72 heures environ, dans des conditions normales.
- Occupation des lieux : les locaux peuvent être mis en service 72 heures après l'application de la PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS. Toutefois, le durcissement à cœur s'effectuant sur une période allant de 8 à 10 jours, il convient de prendre des précautions vis-à-vis des tracés durant cette période. Ne pas couvrir (bâches de protection), ni disposer de tapis sur le sol pendant les 10 jours qui suivent l'application.

ENTRETIEN

- PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS facilite l'entretien de tous les parquets.
- Dépoussiérer régulièrement avec un aspirateur ou un balai.
- De temps à autre, balayage humide, avec un matériel bien essoré et jamais ruisselant. Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec LAGOON® BLANCHON, le NETTOYANT LISABRIL® BLANCHON ou un détergent neutre (à concentration normale d'utilisation).
- Important : attendre 10 jours pour la première intervention, afin que PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS sèche parfaitement à cœur.
- PROSCRIRE : monobrosse, balai à franges, lustrants siliconés, produits ammoniacués, produits d'entretien contenant des dérivés de soude ainsi que les détergents abrasifs, etc., c'est-à-dire tous les matériels et produits susceptibles de donner du glissant et du brillant.
- Les sols soumis à un trafic important seront entretenus avec le NETTOYANT LISABRIL® (cf. la Fiche Technique du produit). La fréquence de cet entretien dépend du trafic des locaux.
- Pour retirer les traces de colle, de gomme de chaussure, de roulettes ou de ballon, nettoyer la surface ponctuellement, avec le DÉCAPANT DÉGRAISSANT BLANCHON dilué à raison de 20% dans de l'eau chaude (< à 50°C).

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PEINTURE POUR TRACÉS DE JEUX
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes thixotropées
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 6d
DENSITÉ	1,75 à 1,95 selon teinte (20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	30 000 à 40 000 centipoises (selon teinte) (BROOKFIELD T7-100trs/mn à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
MÉLANGE	PEINTURE (Comp. A) 0,8 kg + DURCISSEUR (Comp. B) 0,2 kg (combinés pré-dosés)
VIE EN POT DU MÉLANGE	1 heure environ à 20°C
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Perte de poids : 45 à 55 mg (meules CS 10, 1000 trs, 1 kg)
RÉSISTANCE AUX CHOCS	35 cm (mandrin de 400 g) (selon NF T 30039)
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Crayon 5H
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053)
RÉSISTANCE DES TEINTES AUX RAYONS U.V.	Très bonne

ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens du bois et, si possible, dans le sens de la lumière.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins impératifs (100 ou 120) pour l'assurance d'une belle finition (dans le cas de l'application de l'Effet Nature utiliser une grille 150 ou 120 usagée).
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en juin 2026

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com