

POUR PARQUETS
MEUBLES, BOISERIES
ET PLANS DE TRAVAIL

A base
de pigments



Prête à l'emploi



Idéale grandes
surfaces, sans trace
de reprise



Recouvrable
directement par tous
types de finitions



Sans primaire



Teintes miscibles



Teinte à Bois



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La TEINTE À BOIS BLANCHON est à base de pigments et prête à l'emploi.
- Sa très grande facilité d'application sans trace de reprise ni marque de raccord la rend idéale pour les grandes surfaces, en particulier les parquets.
- La TEINTE À BOIS est utilisable en intérieur sur tous les parquets, boiseries, meubles et plans de travail, de toutes essences (essences rares, nous consulter).
- La TEINTE À BOIS est recouvrable directement par tous types de finitions (vitrificateurs, huiles, cires - solvant ou phase aqueuse), sans besoin de primaire.
- La TEINTE À BOIS permet toutes les décorations souhaitées et est disponible en 11 teintes. Toutes les teintes sont miscibles entre elles, pour une palette de teintes infinie.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La TEINTE À BOIS s'applique sur bois nu, propre, sec et sain.
- Les parquets seront aplanis par ponçage (cf. ANNEXE).
- Dans le cas de joints interlames, appliquer préalablement le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON pour éviter la surteinte (consulter la Fiche Technique du produit).
- Les boiseries neuves seront égrenées soigneusement au grain 120, pour offrir la surface la plus homogène possible.
- Les boiseries anciennes seront décapées (DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ) ou poncées.
- Proscrire l'utilisation de laine d'acier (risque de taches de corrosion).

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer uniformément à la brosse, au spalter ou au rouleau (poils courts), en travaillant par petites zones, dans le sens du bois.
- Au fur et à mesure de l'avancement du travail, essuyer la surface avec un chiffon de coton non pelucheux ou une monobrosse équipée d'un pad beige pour les grandes surfaces. Cette méthode donne un résultat d'une parfaite homogénéité et garantit une bonne adhérence de la finition.
- Recouvrir par la finition désirée après 8 heures de séchage : vitrificateur, vernis, huiles ou cires BLANCHON. En cas de recouvrement par un vitrificateur, un vernis ou une huile phase aqueuse, on prendra soin d'égrener avant la dernière couche de finition.
- Dans le cadre d'une mise à la teinte en 'blanc' sur bois tanniques (chêne, châtaigner), il est recommandé, **et ce uniquement dans le cadre d'un usage professionnel**, d'ajouter 20% de Durcisseur Aqua Pro Blanchon à la teinte à bois. Les finitions recommandées sont le Vitrificateur Iceberg Blanchon ou l'Huile Environnement Biosourcée Blanchon.

SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ

Dans des conditions normales d'utilisation :

- Séchage hors poussières : 15 à 30 minutes.
- Séchage «recouvrable» : 8 heures.
- Ne pas laisser d'objets métalliques (outils), lors du séchage, au contact du bois teinté.

RENDEMENT

- 15 m² au litre par couche.

Teinte à Bois

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	TEINTE À BOIS pour parquets, boiseries, meubles et plans de travail
TYPE DE RÉSINES	Aqua-Polyuréthane en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 6a2
DENSITÉ	1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	30 secondes environ, selon nuances (CA 2,5, à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com).

ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins (80 ou 100) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (120 ou 150) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2023.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON
50, 8^{ème} Rue
F-69800 SAINT-PRIEST
Service clients : 04 72 89 06 06
Export Line : (+ 33) 4 72 89 06 09
www.blanchon.com

Blanchon

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z