

PRIMAIRE BLOQUEUR DE TANINS

Idéal pour apporter
au parquet une nuance
chaude, semblable
à celle des finitions
d'antan

Sans odeur

Assure une finition
réussie, sans trace

Applicable sur toutes
essences de bois, en
particulier les essences
feuillues européennes

Utilisable avant tous
vitrificateurs parquet
Blanchon en phase
aqueuse



Prim'Gold®



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- PRIM'GOLD® BLANCHON est un fond dur en phase aqueuse, sans odeur, apportant une nuance chaude au bois.
- Sa formule a été mise au point pour bloquer les tanins et assurer une finition parfaite, d'aspect uniforme.
- PRIM'GOLD® est destiné à être appliqué avant les vitrificateurs parquet BLANCHON : BELMONT®, INTENSIV®, PERFORMER®, SPORT®, BLUMOR® SD, CHAMBORD® SD et INITIAL®.
- PRIM'GOLD® est applicable sur toutes les essences de bois européennes (avant l'application sur noyer consulter nos Services Techniques).
- Aspect incolore.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à vitrifier sera poncé «à blanc» (grain 24 ou 36), affiné au grain 50 ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 100 ou 120 (cf. ANNEXE).
- Un dépeussierage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants).
- Sur parquets collés, l'utilisation de PRO FILLER BLANCHON (liant mastic AQUA) ou du LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON est recommandée pour un rebouchage «toujours à la teinte» (consulter les Fiches Techniques de ces produits).

Traitement insecticide

- Si besoin, appliquer un produit de traitement adapté.

Mise en teinte

- PRIM'GOLD® peut être appliqué directement sur l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- PRIM'GOLD® est prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant l'utilisation. Ne pas diluer.
- Ne pas appliquer PRIM'GOLD® sur un parquet par une température inférieure à 12°C au sol et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%.
- IMPORTANT : le caractère particulier de la nouvelle formule de PRIM'GOLD® nécessite un matériel d'application dédié (cuvette, rouleau, spalter). Celui-ci ne pourra être utilisé pour l'application d'aucun autre produit (teinte, vitrificateur, huile).
- PRIM'GOLD® s'applique au rouleau, en une couche «garnie», directement sur le bois (éventuellement teinté préalablement). La couche peut être recouverte après 1h30 de séchage environ, dans des conditions normales d'utilisation. L'égrenage est nécessaire que si la couche de finition est appliquée après 24 heures.
- Reboucher soigneusement après usage.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Le matériel d'application sera spécifiquement dédié à PRIM'GOLD®.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ

Dans des conditions normales d'utilisation :

- Séchage recouvrable : 1h30.
- Le recouvrement par un vitrificateur choisi doit intervenir dans les 24 heures.

RENDEMENT

- 10 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

Blanchon

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PRIMAIRE POUR VITRIFICATEURS PARQUETS
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthane en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 6a2
DENSITÉ	1,03 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	BROOKFIELD (Tige 2, Vitesse 100 trs/min. à 20°C) 110 centipoises
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
RECOUVRABILITÉ	1h30 selon température et degré hygrométrique
ADHÉRENCE	Excellente sur parquets préparés (essences européennes communes)

ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en juin 2018.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02



BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com