

PROTECTION DES PLANS DE TRAVAIL EN BOIS

Formule biosourcée
testée selon la norme
NF EN 16640

Tous types de bois

Résiste à l'eau, aux
taches et graisses

Application facile,
sans essuyage

Séchage rapide

Rénovation facile, ne
s'écaille pas



EU Ecolabel : FR/044/011



Huile Plan de Travail



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Spécialement conçue pour imprégner, nourrir et protéger tout en préservant l'aspect brut et naturel des plans de travail en bois. Compatible avec toutes les essences de bois.
- Contient 82% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 22% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.
- Résiste à l'eau, aux taches et aux graisses alimentaires.
- Lessivable, résiste aux lavages et aux produits ménagers.
- L'HUILE PLAN DE TRAVAIL BLANCHON est la solution idéale pour protéger facilement et rapidement les plans de travail en bois : application sans essuyage, séchage rapide, rénovation facile avec retouches locales possibles.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Adhérence parfaite sur plan de travail en bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.
- Sur plan de travail en bois brut : poncer à l'aide d'un papier abrasif grain 120.
- Sur plan de travail verni, ciré ou huilé : poncer « à blanc » à l'aide d'un papier abrasif en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- Sur bois exotique ou anciennement ciré : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 3 couches fines au pinceau ou au spalter poils soie.
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Poncer avec un abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant d'appliquer la dernière couche.
- Vous pourrez remettre en service votre plan de travail 4H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu peut alors être jeté à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Ne pas jeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE

Dans des conditions normales :

- Séchage entre couches : 2 heures.
- Remise en service : 4 heures.
- Séchage "à cœur" : 7 jours.

Blanchon

Huile Plan de Travail

RENDEMENT

- 15 m² au litre par couche.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- Pour nettoyer quotidiennement votre plan de travail, utiliser un détergent neutre.
- Pour le rénover, poncer au papier abrasif grain 120, dépeussier soigneusement puis appliquer une fine couche d'huile 1 fois par an.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel.
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL EN BOIS
TYPE DE RÉSINES	Huiles en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,01 (à 20°, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	100 centipoises (viscosimètre BROOKFIELD, à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2024.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON
50, 8^{ème} Rue
F-69800 SAINT-PRIEST
Service clients : 04 72 89 06 06
Export Line : (+ 33) 4 72 89 06 09
www.blanchon.com

Blanchon

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z