

IMPRÉGNATION
TRANSPARENTTE MATE
HAUTE DURABILITÉ

Bois extérieurs
horizontaux et verticaux

Toutes essences
de bois

Rendu ultra naturel

Non filmogène :
ne s'écaille pas



Protection UV et effet
perlant renforcés

Anti-glissant

Résiste à l'eau chlorée

Application facile
sans essuyage

Direct sur bois neufs
préparés

Entretien facile
sans ponçage



Huile Terrasse Bardage



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'HUILE TERRASSE BARDAGE protège et embellit tous les bois extérieurs horizontaux et verticaux : terrasses, caillebotis, abords de piscine, bardages, volets, portails, brises vues...
 - Naturellement pénétrante et non filmogène, l'HUILE TERRASSE BARDAGE est parfaitement adaptée à la protection de toutes les essences de bois exotiques, feuillus et résineux, y compris les bois peu imprégnables tels que douglas, mélèze, red cedar, chêne, iroko, teck, etc. ainsi que thermotraités* et autoclavés.
 - Issue des dernières technologies, la formulation unique de l'HUILE TERRASSE BARDAGE avec une barrière anti-UV et un effet hydroperlant renforcés, garantit une haute résistance aux UV et aux intempéries.
 - La transparence et l'aspect ultra mat de l'HUILE TERRASSE BARDAGE en font une finition très tendance qui met en valeur la beauté naturelle du bois.
 - L'HUILE TERRASSE BARDAGE peut être appliquée immédiatement après la pose de l'ouvrage, sur bois neufs, sans préparation chimique de surface.
- N.B. : ce qui n'empêchera pas l'extraction des tanins (chêne, châtaigniers...).
- Mise en oeuvre simple et rapide : l'HUILE TERRASSE BARDAGE s'applique facilement en 2 couches, humide sur humide, et ne nécessite pas d'essuyage.
 - Anti-glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4 (PV disponible sur demande).
 - Disponible en 4 teintes : bois naturel, chêne moyen, ipé et bois grisé.*
 - Sur bois thermocharifiés, pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.

CERTIFICATION CTB FINITION BOIS

La certification CTB FINITION BOIS* atteste :

- De la performance du produit/système de finition appliqué en fonction de son usage
- De la qualité de service de l'entreprise sur les aspects formation, accompagnement client, service technique dédié.

*Certificat disponible sur www.blanchon.com

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois devront être sains, propres et secs, sans traces de résine, de taches grasses ni d'anciennes protections (autres que l'HUILE TERRASSE BARDAGE devant être normalement entretenu) ou d'anciens vernis, peintures, lasures, ou huiles. Important : l'HUILE TERRASSE BARDAGE ne peut être appliqué sur un autre type d'imprégnation (saturateur, huile). Poncer ou décaper si nécessaire avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.
 - Les boiseries anciennes, tachées, grisaillées, seront traitées avec le DÉGRISSEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON.
 - Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
 - **Sur bois neufs** : poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
 - Dégraisser les bois exotiques et éliminer les poches et coulées éventuelles des résineux avec du DILUANT SYNTILAC®BLANCHON (ou de l'acétone).
- IMPORTANT** : un léger égrenage (abrasif grain 80), à l'issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Proscrire l'utilisation de laine d'acier. Ne pas poursuivre cet égrenage jusqu'au polissage, ce qui produirait l'effet contraire de celui recherché.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

APPLICATION

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant l'emploi.
- Appliquer la première couche dans le sens des fibres du bois, au spalter (brosse large) ou au rouleau, en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout). Laisser pénétrer 20 à 30 mn.
- Dès que le bois perd son aspect humide, sans attendre le séchage du produit, appliquer la deuxième couche. Lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances ni coulures. Celles-ci témoigneraient de la formation d'un film en surface (le cas échéant, les éliminer rapidement par un léger égrenage).

Blanchon

Huile Terrasse Bardage

IMPORTANT : avant l'application de l'HUILE TERRASSE BARDAGE, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après la deuxième couche (ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%). Température ambiante comprise entre 12°C et 28°C, humidité relative inférieure à 85%. Ne pas appliquer en plein soleil : les bois sombres ont tendance à accumuler la chaleur.

ASTUCE PRO : pour une protection encore plus durable, appliquer au préalable 1 couche de CONDITIONNEUR® ANTI-UV BLANCHON.

ENTRETIEN

■ Dès que la nuance du bois huilé s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer avec le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer ensuite de nouveau l'HUILE TERRASSE BARDAGE aux endroits délavés. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s'est pas éclaircie.

■ Si besoin (entretien tardif), égrener (abrasif grain 80) puis utiliser le DÉGREISEUR PRÉPARATEUR BOIS, avant d'appliquer l'HUILE TERRASSE BARDAGE comme indiqué ci-dessus.

IMPORTANT : l'aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet : la nuance s'éclaircit, et au fil du temps, le ruissellement de l'eau est moins perceptible, le bois semble se mouiller : c'est cette évolution caractéristique qui indiquera l'opportunité de l'entretien.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Délai « entre 2 couches » : 20 à 30 minutes.
- Séchage : 4 heures.
- Remise en circulation : 16h.

RENDEMENT

- Saturation initiale sur bois exotiques ou résineux : 10 m² au litre par couche.
- Saturation d'entretien sur toutes essences : 12 à 15 m²/L.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	RÉSINE SPÉCIALE D'IMPRÉGNATION, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Huiles en phase aqueuse, modifiées avec des résines synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,00 (à 20°C, selon NFT 30020)
FLUIDITÉ	32 à 37 secondes (CA 2,5 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Le port d'un masque antipoussière est recommandé lors des opérations de découpe et de ponçage. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CONSISTANCE	Fluide
PIGMENTATION	Oxydes de fer transparents
RECOUVRABILITÉ	20 à 30 minutes. Passé un délai de 12 heures, pratiquer toujours un égrenage préliminaire pour « réouvrir » les fibres et optimiser l'absorption de l'HUILE TERRASSE BARDAGE par les pores du bois
SÉCHAGE	4 heures à 20°C

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en mai 2024.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com