

SOULIGNE
EN BLANC
LES VEINES DU BOIS

Formule à l'ancienne

Spéciale ébénisterie,
pour meubles
et petites surfaces

Bel aspect décoratif

Intérieur

Céruse CarbameX®



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie

- La CÉRUSE CARBAMEX® BLANCHON apporte un cachet inimitable aux bois veinés tels que chêne, châtaignier, frêne.
- Grâce à sa délicate alternance entre le blanc et la teinte du bois la CÉRUSE CARBAMEX® permet de créer très facilement un aspect décoratif original et très tendance.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Destinée aux surfaces propres, sèches et sans traces de vieilles finitions.
- Si besoin, remettre le bois à nu avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GEL BLANCHON ou le DÉCIREUR CARBAMEX® BLANCHON puis poncer.
- Si nécessaire, appliquer un produit de traitement adapté.
- Creuser le bois avec une brosse métallique dans le sens des veines, plus ou moins profondément selon l'effet recherché. Dépoussiérer soigneusement.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.
- Bien agiter le bidon avant l'emploi.
- Appliquer au pinceau ou au chiffon, en essuyant le surplus au fur et à mesure avec un chiffon, toujours dans le sens des fibres du bois.
- Laisser sécher 4 heures.
- Égrener très légèrement afin que seules les veines creusées restent blanches. Bien dépoussiérer.
- Recouvrir avec une Cire, une Huile ou un Vernis Blanchon.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage avec du DILUANT S.O. BLANCHON.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide à la déchetterie.
- Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

SÉCHAGE

- Séchage entre 2 couches : 4h.
- Séchage complet : 24h.

CONSERVATION

- Bien refermer l'emballage après usage.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE
TYPE DE RÉSINES	A base de cire végétale de Carnauba
DENSITÉ	0.85 à 20°C
RENDEMENT	12m ² /L/couche
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Janvier 2018.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com