

SPÉCIALE PARQUET

Haut pouvoir cirant

Forte teneur en cires

Idéale pour parquets,  
boiseries et meubles

Aspect chaleureux

# Encaustique Professionnelle Carbamex®



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE CARBAMEX® BLANCHON est destinée à l'application sur sols et plus particulièrement sur parquets et planchers en bois.
- De texture crémeuse, l'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE CARBAMEX® possède un fort pouvoir cirant
- Tons disponibles : naturel, incolore.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien (cf. ANNEXE\*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet).
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants).
- L'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE CARBAMEX® peut s'appliquer sur une couche de FOND DUR PRÉPLAST® BLANCHON ou FOND DUR S.O. BLANCHON.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- L'aspect crémeux se maintient entre 14 et 25°C.
- Au-dessous l'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE CARBAMEX® se fige et ne coule plus.
- Au-dessus de 25°C l'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE CARBAMEX® se liquéfie, (il suffit de la refroidir pour qu'elle épaisse de nouveau).

### Application

- Verser le produit sur le sol. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- L'étendre régulièrement avec un linge de coton ou un balai applicateur.
- Laisser sécher, puis lustrer avec des pads clairs (beige ou blanc) ou un chiffon de laine. L'utilisation d'une monobrosse permettra un excellent lustrage, rapide et rationnel.
- 2 couches sont parfois nécessaires, pour une finition et une tenue de très haute qualité.

### Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec du DILUANT SO BLANCHON ou du DÉCIREUR CARBAMEX® BLANCHON.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 4 à 6 heures environ, dans des conditions normales.
  - Séchage «polissable» : 24 heures environ, dans des conditions normales.
- N.B. : il est toujours recommandé de bien laisser sécher une encaustique de qualité avant de la polir. En effet, les différentes cires doivent être bien sèches pour donner le maximum de «lustre» lors du polissage.

## RENDEMENT

- 20 m<sup>2</sup> au litre par couche.

## ENTRETIEN

- Dépoussiérage régulier à l'aspirateur.
- L'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE CARBAMEX® s'entretient par elle-même.
- Dès lors que la surface du parquet encaustiqué perd de son éclat, la lustrer simplement avec une cireuse ou une monobrosse (pad beige ou blanc), ou un chiffon de laine, pour lui redonner son brillant.
- Périodiquement effectuer cette opération en instillant quelques gouttes d'ENCAUSTIQUE PROFESSIONNELLE CARBAMEX®, afin de rapporter protection et éclat au parquet (ne pas attendre l'usure).
- Ne pas laisser de l'eau sur le parquet encaustiqué.
- En cas de tache ponctuelle, frotter avec de la LAINE D'ACIER n°000 BLANCHON et remettre de l'encaustique sur la zone.

# Encaustique Professionnelle Carbamex®

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	ENCAUSTIQUE POUR PARQUET, PLANCHERS ET BOISERIES
TYPE DE RÉSINES	Cires naturelles et synthétiques
DENSITÉ	0,79 (à 20°C, selon NFT 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )

#### \*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1<sup>er</sup> passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2<sup>e</sup> passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3<sup>e</sup> passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Janvier 2018  
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02



BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)